



# PANDOMO® TerrazzoFiller

## Zusatz zum Füllen von Poren in PANDOMO® Terrazzo Systemen

- Verfestigt PANDOMO® BG/BW bzw. den Schleifstaub in den Poren von PANDOMO® Terrazzo Systemen
- Verbessert in Kombination mit PANDOMO® TerrazzoHardener die Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit
- geruchs- und lösemittelfrei



### Anwendungsbereich.

PANDOMO® TerrazzoFiller wird bei der Herstellung von angeschliffenen oder polierten PANDOMO® Terrazzo Böden/Systeme zur Verfestigung und Verdichtung des Porengefüges verwendet.

PANDOMO® TerrazzoFiller verbessert den Bodenbelag und führt in Verbindung mit PANDOMO® TerrazzoHardener zu deutlich mehr Glanz und zu verbesserten Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit.

### Art:

PANDOMO® TerrazzoFiller besteht aus hochwertigen Polymeren.

### Verarbeitung auf PANDOMO® Terrazzo Oberflächen:

Vor dem Auftrag muss die Fläche feingeschliffen sein. PANDOMO® TerrazzoFiller mit Wasser mischen bis zu einem Verhältnis von 1 : 4, 1 : 5, je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Die fertige Mischung mit einem Pumpzerstäuber auf die Fläche nebel/sprühen und PANDOMO® BG/BW bzw. Schleifstaub mit einem Sieb aufstreuen. Mit dem Spachtelteller in die Fläche fahren und die beiden Komponenten so lange verteilen und einarbeiten, bis die Poren geschlossen sind.

Es sollte ein feiner Film auf der Oberfläche entstehen, die Zuschläge (Körnung) im PANDOMO® Terrazzo sollten noch sichtbar sein.

Überschüssigen Material mit einem Besen entfernen.

Die Oberfläche sollte nochmals mit PANDOMO® TerrazzoHardener bearbeitet werden.

Am nächsten Tag wird die Oberfläche nass geschliffen.

Falls noch weiter Poren offen sind, sollte der Vorgang wie beschrieben wiederholt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist das Einschleifen der Fläche.

Beim Einschleifen der Oberfläche wird PANDOMO® TerrazzoFiller auf die Fläche genebelt/gesprüht und mit K 120 trocken eingeschliffen. Dies wird solange wiederholt, bis die Poren geschlossen sind.

Nach diesem Arbeitsgang sollte nochmals PANDOMO® TerrazzoHardener aufgetragen werden, damit nach 8h weiter geschliffen werden kann.

### Zu beachten ist:

Vor dem Auftrag muss die Fläche frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein. Die Oberfläche muss zumindest angetrocknet sein. Auf der Oberfläche stehendes Restwasser ist zu entfernen. Sehr trockene Böden müssen vor der Anwendung leicht vorgehässelt werden.

### Sicherheits- und Entsorgungshinweise:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

# PANDOMO® TerrazzoFiller

## Zusatz zum Füllen von Poren in PANDOMO® Terrazzo Systemen

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Spezifisches Gewicht:	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Materialbedarf:	ca. 0,05 bis 0,15 Liter je m <sup>2</sup>
Abpackung:	Kanister mit 20 l
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung:	in trockenen Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde.