



PANDOMO® TerrazzoHardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO® Terrazzo Systemen

- Zusatz auf Basis wassergelöster Silikat-Komponenten
- Verbessert in Kombination mit PANDOMO® TerrazzoFiller die Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit
- geruchs- und lösemittelfrei



Anwendungsbereich.

PANDOMO® TerrazzoHardener wird bei der Herstellung von angeschliffenen oder polierten PANDOMO® Terrazzo Böden/Systeme zur Verfestigung und Verdichtung des Porengefüges verwendet.

PANDOMO® TerrazzoHardener vergütet den PANDOMO® Terrazzo und führt so zu deutlich mehr Glanz und zu verbesserten Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit.

Art:

PANDOMO® TerrazzoHardener ist auf Basis von wassergelösten Silikat Komponenten.

Verarbeitung auf PANDOMO® Terrazzo Oberflächen:

Nach ausreichender Trocknung der PANDOMO® Terrazzo Böden muss die Fläche gleichmäßig aufgeschliffen sein.

Vor dem Auftragen von PANDOMO® TerrazzoHardener muss die Fläche gereinigt und leicht vorgehästet werden. Zur Reaktion benötigt PANDOMO® TerrazzoHardener Wasser.

PANDOMO® TerrazzoHardener mit einem Wischwiesel satt und gleichmäßig auftragen. Ca. 15 Minuten einziehen lassen. Auf trocken gefallene Stellen erneut PANDOMO® TerrazzoHardener applizieren. Dabei sollte stets nass in nass gearbeitet werden (fluten), um von vornherein eine optimale Sättigung des Untergrundes zu erreichen.

Insel- und Pfützenbildung sind zu vermeiden. Zu viel aufgetragenes Material rechtzeitig vor Einsetzen der Gelierphase (Erhärtungsphase) entfernen. Bei Bedarf oder zur Steigerung des Ergebnisses kann die Anwendung nach einigen Stunden oder am nächsten Tag wiederholt werden.

Es wird empfohlen, vor der Weiterbearbeitung die behandelte Oberfläche über Nacht aushärten zu lassen.

Nach der Applikation von PANDOMO® TerrazzoFiller mit PANDOMO® BG/BW bzw. Schleifstaub kann die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt werden.

Nach 8 Stunden kann die Fläche weiter bearbeitet bzw. geschliffen werden.

Zu beachten ist:

Vor dem Auftrag muss die Fläche frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein. Die Temperatur des Bodens und der Umgebungsluft muss mindestens +7°C betragen.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. Nur für den gewerblichen Verwender!

PANDOMO® TerrazzoHardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO® Terrazzo Systemen

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Spezifisches Gewicht:	ca. 0,9 kg/l
Materialbedarf:	ca. 0,05 bis 0,3 Liter je m ²
Abpackung:	Kanister mit 12,5 Liter
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung:	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.