

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	
Projekt:	Pandomo K1 Pandomo K1
Preisbasis:	01.06.2021

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<hr/>	
Angebotssumme inkl. UST	EUR

....., am 19.08.2021

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Inhalt

01 Pandomo Floor K1	4
01F1 Untergrundvorbereitung	4
01F2 Haftbr., Verfestigen und Voranstrich	5
01F3 Fugenprofile	6
01F4 Ausgleichsschicht	7
01F5 Voranstrich PANDOMO PR	7
01F6 Spachtelmasse	8
01F7 Belagsdehnfugen	9
01F8 Oberfl. Einpflege	9
01F9 Oberfl. Pandomo PS	10
01G1 Ver. matt od. glänzend	11
01T1 Treppen	11
01X1 Sonstiges	13

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	-----------------------------------

Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P ZZ V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
------------------------	---	---------------------	--

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01	Pandomo Floor K1		Z
01 F1	Untergrundvorbereitung		Z
	<p>Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund aus Beton oder Zementestrich (mindestens Festigkeitsklasse CT-C25-F4) oder Calciumsulfat - estrich (CA-C30-F5) muss trocken, fest und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmitteln, lockeren Oberzonen und Bindemittelan - reicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen. Zur Verbesserung der Haftung und um das Aufsteigen von Luftblasen bei neuem Zementestrich, neuem Beton oder geeigneten, trockenen Bodenspachtelmassen zu verhindern, ist der Untergrund zunächst mit PANDOMO PR Voranstrich und Haftbrücke, 1:3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach Trocknung des Voranstriches, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen, nach 1 – 2 Stunden, erfolgt der zweite Voranstrich mit PANDOMO PR, 1:1 mit Wasser verdünnt. Bei Mischuntergründen, Calciumsulfatestrichen, alten rauen Zementestrichen oder gefrästen bzw. kugelgestrahlten Zement- oder Calciumsulfatestrichen und bei Gefahr von aufsteigender Feuchte aus dem Untergrund ist zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit ARDEX EP2000 Multifunktionales Epoxidharz zu grundieren und abzusanden mit ARDEX QS oder gleichwertigem Quarzsand, Körnung 0,5 – 0,8 mm. Bei erhöhten Raumtemperaturen und bei hohen Farbkonzentrationen des Anrührwassers sollte auf der von losem Quarzsand abgefegten Fläche eine weitere Grundierung mit PANDOMO Primer 1:1 mit Wasser verdünnt erfolgen, um mögliche Luftblasenbildung zu vermeiden (siehe Technisches Datenblatt). Die Unterkonstruktion muss dauerhaft trocken sein. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.</p>		
01 F1 01	Untergrundvorbereitung		Z
01 F1 01 A	Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes, sowie Entfernen aller losen Teile und Herstellen eines tragfähigen, trennmittelfreien Untergrundes.		Z
		Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F1 02	Verharzen		Z
01 F1 02 A	Trennscheibe - Verharzen		Z
	<p>Herstellen von Schlitzen quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von ARDEX Wellenverbinder und Ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p>		

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F1 02 B	Bohren - Verharzen		z
	Herstellen von Bohrungen im Verlauf des Risses im Abstand von 25 cm mittels Bohrer. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	Stk	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F1 02 C	Erweitern Risse - Verharzen		z
	Erweitern des vorhandenen Risses mittels Spachtel oder ähnlichem Werkzeug. Danach ausgießen mit ARDEX FB. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassenpulver abzustreuen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F1 03	Randdämmstreifen		z
01 F1 03 A	Verlegen von ARDEX TP 50 Randdämmstreifen		z
	bei allen Randfugen (Wandbereich) mittels Selbstklebestreifen. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 F1	Untergrundvorbereitung		0,00
01 F2	Haftbr.,Verfestigen und Voranstrich		z
01 F2 01	Haftbrücke		z
01 F2 01 A	Haftbrücke mit ARDEX EP 2000		z
	Untergrund wie Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m²	Einheitspreis :	0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P Z Z V w G K V</i> Positionspreis
01 F2 01 B	Verfestigen mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F2 02	Voranstriche		Z
01 F2 02 A	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf den trennmittelfreien Zementestrich: PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F2	Haftbr., Verfestigen und Voranstrich		0,00
01 F3	Fugenprofile		Z
01 F3 01	Fugenprofile		Z
01 F3 01 A	Liefern und einbauen von Dehnungsfugen nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing Typ_____ Hersteller_____		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F3 01 B	Liefern und einbauen von Schwundfugen für PANDOMO Höhe ____X____ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC e) Alternativ Typ_____ Hersteller_____		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
01 F3 01 C	Lieferrn und einbauen von Feldbegrenzungs. für PANDOMO Höhe ____X____ nach Herstellerangaben montieren. a) Edelstahl b) Alu c) Messing d) PVC Typ _____ Hersteller _____		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F3 01 D	Versetzen von Abschlusschienen (beidseitig) der Type..... mit anschließendem Verfugen mittels Silikon, Polymersfüllstoff oder ähnlichem..... Fugenbreite beträgt ca.mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F3	Fugenprofile		0,00
01 F4	Ausgleichsschicht		z
01 F4 01	ARDEX Ausgleichsschicht		z
01 F4 01 A	Ausgleichsschichte ARDEX K80 Glätt- und Nivelliermasse auf zuvor grundierten (ev. Haftbrücke) Heizestrich in der Dicke ab 5 mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F4	Ausgleichsschicht		0,00
01 F5	Voranstrich PANDOMO PR		z
01 F5 01	Haftbrücke		z
01 F5 01 A	Verfestigen mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
01 F5 01 B	Haftbrücke mit ARDEX EP 2000 Untergrund wie Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9 mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F5 02	Voranstrich		Z
01 F5 02 A	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf den trennmittelfreien Zementestrich in zwei Arbeitsgängen: 1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. 2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F5	Voranstrich PANDOMO PR		0,00
01 F6	Spachtelmasse		Z
01 F6 01	ARDEX PANDOMO K1		Z
01 F6 01 A	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1 - gestaltungsfähige Nivelliermasse, weiß mit einer Schichtstärke von 5-.....mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stielglätter zu glätten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6 01 B	AZ jeder weitere mm		Z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6 02	ARDEX PANDOMO K1 eingefärbt		Z
01 F6 02 A	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1 - gestaltungsfähige Nivelliermasse, eingefärbt mit einer Schichtstärke von 5-.....mm auf einen vorgestrichenen Zementestrich. Farbe laut Farbmuster. Die Spachtelmasse ist mittels Stiftrakel aufzutragen und danach mit einem Stielglätter zu glätten.		Z

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
	Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6 02 B	AZ jeder weitere mm		z
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6 03	PANDOMO HG Hartkorneinstreuung		z
01 F6 03 A	AZ PANDOMO FloorPlus		z
	Ausführungsvariante Hartkorneinstreuung. Gleich nach dem Auftrag der Spachtelmasse wird die Oberfläche mit Quarzsand PANDOMO HG abgestreut. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F6	Spachtelmasse		0,00
01 F7	Belagsdehnfugen		z
01 F7 01	Belagsdehnfugen inkl. schneiden		z
01 F7 01 A	Nachtr.einsch.und schließen		z
	der Belagsdehnfugen in einer Breite von mm mit anschließendem Verfugen mit ARDEX ST Naturstein - Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
01 F7	Belagsdehnfugen		0,00
01 F8	Oberfl. Einpflege		z
01 F8 01	Polieren und Paden		z
01 F8 01 A	Polieren der ausgehärteten Spachtelmasse		z
	PANDOMO K1 in drei Durchgängen 100er, 120er und 150er. Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m ²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 F8 01 B	Paden der ausgehärteten Spachtelmasse PANDOMO K1 mit einer geeigneten Schleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F8 01 C	PANDOMO FloorPlus Polieren PANDOMO K1 in einem Durchgang mit 60er Schleifpapier. Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F8	Oberfl. Einpflege		0,00
01 F9	Oberfl. Pandomo PS		z
01 F9 01	Polieren und Paden		z
01 F9 01 A	Polieren der ausgehärteten Spachtelmasse PANDOMO K1 mit 120er Schleifpapier. Mit einer geeigneten Drei- Tellerschleifmaschine. (z.B.: Trio von Fa. Lägler). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F9 03	PANDOMO PS		z
01 F9 03 A	1. Auftr. PANDOMO PS Aufbringen der ersten Polyurethan-Versiegelung PANDOMO PS mit einer Kurzflorrolle. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F9 03 B	2. Auftr. PANDOMO PS Aufbringen eines zweiten Auftrags der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO PS mit einer Kurzflorrolle. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 F9	Oberfl. Pandomo PS		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
01 G1	Ver. matt od. glänzend		z
01 G1 01	Versiegelung		z
01 G1 01 A	Versiegelung matt 2-maliger Auftrag von PANDOMO Mattversiegelung. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Empfehlung des Herstellers beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 G1 01 B	Versiegelung glänzend 2-maliger Auftrag von PANDOMO Glanzversiegelung. Zweiter Auftrag nach Trocknung der ersten Schicht. Empfehlung des Herstellers beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 G1	Ver. matt od. glänzend		0,00
01 T1	Treppen		z
01 T1 01	Ausgleichen Treppe		z
01 T1 01 A	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen: 1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. 2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 T1 01 B	Herstellen einer Haftbrücke auf den zementären Blockstufen mittels ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxydharz. Der einmalige Anstrich erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle und wird im feuchten Zustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3-0,9mm mit Überschuss abgesandet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
01 T1 01 C	Ausgleichen der Tritt- und Setzstufen mittels ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse in einer Schichtdicke von ca. mm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 T1 02	Schienen		z
01 T1 02 A	Versetzen von Edelstahlschienen der Type mit einer Höhe von mm mittels ARDEX Fix Blitzspachtel auf den Trittstufen.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 T1 03	Trittstufe: mit Pandomo K1		z
01 T1 03 A	Aufbringen des Voranstriches PANDOMO PR Primer auf die trennmittelfreien zementären Stufen in zwei Arbeitsgängen: 1. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 3 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. 2. PANDOMO PR Primer mit Wasser 1 : 1 verdünnt mittels Besen pfützenfrei auf den Untergrund aufbringen und Trocknung abwarten. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 T1 03 B	Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO K1- gestaltungsfähige Nivelliermasse auf den Trittstufen , eingefärbt mit einer Schichtstärke von 5-.....mm auf den vorgestrichenen Trittstufen. Farbe laut Farbmuster. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 T1 03 C	AZ jeder weitere mm.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 T1 03 D	AZ PAN. Treppe eingefärbt Aufzahlung für das Einfärben von Spachtelmasse PANDOMO K1 Treppe (Trittstufe). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		z
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
01 T1 04	Setzstufe PANDOMO W1		z
01 T1 04 B	<p>Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO W1</p> <p>Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO W 1 gestaltungsfähige Dekorspachtelmasse auf den Setzstufen, mit Glättkelle, In einer Schichtstärke vonmm. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00</p> <p>m² Einheitspreis : 0,00 EUR</p>		z
01 T1 04 D	<p>AZ PAN. Treppe eingefärbt</p> <p>Aufzahlung für das Einfärben von Spachtelmasse laut Farbmuster PANDOMO W1 (Setzstufe). Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00</p> <p>m² Einheitspreis : 0,00 EUR</p>		z
01 T1 05	Verfugung Silicon		z
01 T1 05 A	<p>Verfugen von Anschlußfugen im Wand- oder Bodenbereich</p> <p>im Wand- oder Bodenbereich in einer Breite von mm mit Ardex ST Naturstein-Silicon. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00</p> <p>m Einheitspreis : 0,00 EUR</p>		z
01 T1	Treppen		0,00
01 X1	Sonstiges		z
01 X1 01	Unterhalts- Repairreinigung		z
01 X1 01 A	<p>Unterhaltungspflege</p> <p>PANDOMO Repairreiniger, verdünnen ca. 50g auf 8 Liter Wasser. Die zuvor gesäuberte Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.</p> <p>Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00</p> <p>m² Einheitspreis : 0,00 EUR</p>		z
01 X1 01 B	<p>Repairreiniger</p> <p>Ausbessern kleinerer Schäden: PANDOMO Repairreiniger, ca. 200 g auf 8 Ltr. Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u.ä verschwinden, bzw. werden weniger sichtbar. Nach dem Trocknen auftretende Streifen mit trockenem Tuch oder Wischer auspolieren. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen/Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen. Für die Verarbeitung gelten die Empfehlung des Herstellers.</p>		z

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P</i> <i>ZZ</i> <i>V</i> <i>w</i> <i>G</i> <i>K</i> <i>V</i> <i>Positionspreis</i>
		Lohn :	0,00
		Sonstiges :	0,00
	m ²	Einheitspreis :	0,00 EUR
01 X1	Sonstiges		0,00
01	Pandomo Floor K1		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Pandomo K1

Pandomo K1

Zusammenstellung (EUR)

LG	01	Pandomo Floor K1		0,00
		Gesamtpreis in EUR		0,00
		+20,00 % Umsatzsteuer (0)	0,00	0,00
		Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung