

Technisches Merkblatt

## PANDOMO Glossy Finish (SP-GS)

### Seidenglanz-Siegel

- › filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung
- › seidenglänzend
- › rutschhemmend
- › schmutzabweisend
- › strapazierfähig
- › trittfest



#### Anwendungsbereich:

Innen. Boden.

PANDOMO Glossy Finish ist ein Schutzfilm für PANDOMO Bodensysteme, die mit PANDOMO Stone Oil behandelt oder mit PANDOMO PU Sealer versiegelt wurden.

Bodenflächen, die mit PANDOMO Stone Oil behandelt wurden, **müssen zuvor** mit PANDOMO Undercoat grundiert werden.

#### Eigenschaften:

- › rutschhemmend
  - › Schutzfilm vor kurzzeitig einwirkenden Flüssigkeiten
  - › trittfest
  - › seidenglänzend
- PANDOMO Glossy Finish bildet eine seidenglänzende Schutzschicht auf der Oberfläche. Farbstruktur und -tiefe werden intensiviert.

#### Verarbeitung:

PANDOMO Glossy Finish darf nur auf den ausgehärteten PANDOMO Undercoat (mind. 4 Stunden Trocknungszeit bei ca. +20°C) oder auf absolut trockenen PANDOMO PU Sealer versiegelten Flächen (mind. 12 Stunden Trocknungszeit bei ca. +20°C) aufgebracht werden.

PANDOMO Glossy Finish wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn mit einem Lammfellwischer (Wischwiesel) aufgetragen.

Nicht in bereits antrocknendes Produkt wischen.

Pfützenbildung durch sofortiges Überwischen vermeiden.

Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten.

#### Zu beachten ist:

##### Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO Care and Clean oder PANDOMO Cleaner verwendet. Siehe hierzu Technische Merkblätter PANDOMO Care and Clean und Cleaner.

##### Grundreinigung:

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit der regelmäßigen Pflege zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen.

Hierzu ist LITHOFIN ASR Alkalischer Spezialreiniger zu verwenden. Verarbeitungshinweise siehe PANDOMO Pflegeanleitung.

##### Allgemeines:

Je stärker der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer des Bodens!

Nach einer Grundreinigung mit LITHOFIN ASR Alkalischer Spezialreiniger muss eine ausreichend lange Trocknungszeit eingehalten werden. Der Boden muss vor einer Neueinpflege absolut trocken sein. Nach einer Grundreinigung müssen mindestens zwei Aufträge mit PANDOMO Glossy Finish vorgenommen werden.

PANDOMO Glossy Finish nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln mischen und nicht für die regelmäßige Unterhaltsreinigung verwenden. Solange der Schutzfilm noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten oder überwischen. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser zu reinigen. Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des PANDOMO Stone Oils oder PANDOMO PU Sealers und der



Technisches Merkblatt

## PANDOMO Glossy Finish (SP-GS)

### Seidenglanz-Siegel

Ersteinpflege, nach ca. 5 – 7 Tagen (abhängig von den klimatischen Bedingungen).

Je stärker der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer des Bodens!

#### Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

#### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca. 40 – 50 ml/m<sup>2</sup>

Dichte 1 g/cm<sup>3</sup>

Aussehen flüssig-trüb, weißlich

Verarbeitungstemperatur +15°C bis +25°C

Spezifisches Gewicht 1,0 kg/l

Löslichkeit in Wasser vollständig

#### Anwendungseigenschaften

Trocknungszeit	Zustand	Zeit
	griffest nach ca.	30 Minuten
	Oberfläche vorsichtig begehbar nach ca.	2 Stunden
	nach dieser Zeit sind die Flächen voll belastbar, innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen	3 – 5 Tage

#### Produktdetails

pH-Wert ca. 8,5

Kennzeichnung nach GHS/CLP siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Abpackung Kunststoffkanister mit 5 Liter netto

Lagerung Kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.