

Technisches Merkblatt

PANDOMO Terrazzo Hardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO Terrazzo Systemen

- › Zusatz auf Basis wassergelöster Silikat-Komponenten
- › geruchs- und lösemittelfrei
- › verbessert in Kombination mit PANDOMO Terrazzo Filler die Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit



Anwendungsbereich:

PANDOMO Terrazzo Hardener wird bei der Herstellung von angeschliffenen oder polierten PANDOMO Terrazzo Böden/ Systemen zur Verfestigung und Verdichtung des Porengefüges verwendet.

PANDOMO Terrazzo Hardener vergütet den PANDOMO Terrazzo und führt so zu deutlich mehr Glanz und zu verbesserten Eigenschaften bezüglich Abriebsfestigkeit, Oberflächenhärte, Chemikalienresistenz und Schlagzähigkeit.

Art:

PANDOMO Terrazzo Hardener ist auf Basis von wassergelösten Silikat Komponenten.

Verarbeitung:

Verarbeitung auf PANDOMO Terrazzo Oberflächen:

Nach ausreichender Trocknung der PANDOMO Terrazzo Böden muss die Fläche gleichmäßig aufgeschliffen sein. Vor dem Auftragen von PANDOMO Terrazzo Hardener muss die Fläche gereinigt und leicht vorgehästet werden. Zur Reaktion benötigt PANDOMO Terrazzo Hardener Wasser. PANDOMO Terrazzo Hardener mit einem Wischwiesel satt und gleichmäßig auftragen. Ca. 15 Minuten einziehen lassen. Auf trocken

gefallene Stellen erneut PANDOMO Terrazzo Hardener applizieren. Dabei sollte stets nass in nass gearbeitet werden (fluten), um von vornherein eine optimale Sättigung des Untergrundes zu erreichen. Insel- und Pfützenbildung sind zu vermeiden. Zu viel aufgetragenes Material rechtzeitig vor Einsetzen der Gelierphase (Erhärtungsphase) entfernen. Bei Bedarf oder zur Steigerung des Ergebnisses kann die Anwendung nach einigen Stunden oder am nächsten Tag wiederholt werden. Es wird empfohlen, vor der Weiterbearbeitung die behandelte Oberfläche über Nacht aushärten zu lassen. Nach der Applikation von PANDOMO Terrazzo Filler bzw. Schleifstaub kann die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt werden. Nach 8 Stunden wird die Fläche nass geschliffen.

Zu beachten ist:

Vor dem Auftrag muss die Fläche frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein. Die Temperatur des Bodens und der Umgebungsluft muss mindestens 7°C betragen.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!





Technisches Merkblatt

PANDOMO Terrazzo Hardener

Zusatz zum Verfestigen und Verdichten von Oberflächen von PANDOMO Terrazzo Systemen

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbedarf ca. | Materialbedarf 0,05 - 0,3 l je m ² |
| Spezifisches Gewicht | 0,9 kg/l |
| Produktdetails | |
| Kennzeichnung nach GHS/CLP | siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt |
| Kennzeichnung nach ADR | siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt |
| Abpackung | Kanister mit 20 Liter |
| Lagerung | In kühlen, frostfreien Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. |